


Ocelové lano

8x36WS podle ČSN EN 12385



	FC	IWRC
Součinitel min.únosnosti:	0,293	0,356
Součinitel jmenovité délkové hmotnosti:	0,348	0,417
Součinitel jmenovité kovové plochy průřezu:	0,357	0,468

Konstrukce lana 1+7+7/7+14

Nominální průměr		Jmenovitá délková hmotnost		Jmenovitá kovová plocha průřezu		Minimální pevnost v tahu N/mm ²			
d	Tolerance průměru	FC	IWRC	FC	IWRC	1170		1960	
mm	%	kg/m		mm ²		FC	IWRC	FC	IWRC
10	+5/0	0,348	0,417	35,70	46,80	51,86	63,01	57,43	69,78
11		0,421	0,505	43,20	56,63	62,75	76,24	69,49	84,43
12		0,501	0,600	51,41	67,39	74,68	90,74	82,70	100,48
13		0,588	0,705	60,33	79,09	87,65	106,49	97,05	117,92
14		0,682	0,817	69,97	91,73	101,65	123,50	112,56	136,76
16		0,891	1,068	91,39	119,81	132,76	161,31	147,02	178,63
18		1,128	1,351	115,67	151,63	168,03	204,16	186,07	226,07
20		1,392	1,668	142,80	187,20	207,44	252,05	229,71	279,10
22		1,684	2,018	172,79	226,51	251,01	304,98	277,95	337,72
24		2,004	2,402	205,63	269,57	298,72	362,95	330,79	401,91
25		2,175	2,606	223,13	292,50	324,13	393,83	358,93	436,10
26		2,352	2,819	241,33	316,37	350,58	425,96	388,21	471,69
28		2,728	3,269	279,89	366,91	406,59	494,01	450,24	547,04
30		3,132	3,753	321,30	421,20	466,75	567,11	516,85	627,98
32		3,564	4,270	365,57	479,23	531,06	645,24	588,06	714,51

FC - textilní duše

IWRC - ocelová duše (duší lana je samostatné lano)



ELIS spol. s r.o., Nábř. E.Beneše 24, Přerov 751 62

tel: +420 581 702 590-2

www.ocelovalana.cz

fax: +420 581 702 593

info@ocelovalana.cz